



CTL[®] GmbH

CHEMISCH-TECHNOLOGISCHES LABORATORIUM

CTL[®] GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium
Krackser Straße 12 | 33659 Bielefeld | Germany

Hoppediz Babytragetücher
Frau Schröder
Zum Scheider Feld 17
51467 Bergisch Gladbach

Bettina Kaiser

[fon] +49 521 400 82 89 17

[fax] +49 521 400 82 89 29

[mail] logistikT@ctl-bielefeld.de

[Auftragsdatum] 12.03.2012

[Lieferdatum] 14.03.2012

[Datum] 17.04.2012

CTL[®]-Nr.

Prüfbericht

[Ansprechpartner] Frau Schröder
[Material] Becher CamoCup
[Farbe] lila, petrol, schwarz
[Prüfumfang] Materialanalyse, Prüfung auf Gebrauchseigenschaften und Schadstoffe lt. Kunde

▶ 1/4

[DE] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

[GB] The denoted results are only valid for the tested sample. Without our written consent no single part of this report is allowed to be forwarded to third parties.

[F] Le resultat des examens se réfère uniquement aux objets testés. Sans autorisation écrite, le résultat des examens ne doit pas être partiellement reproduit.

[NL] De testresultaten hebben uitsluitend betrekking op de testobjecten. Zonder schriftelijke toestemming mag het testrapport niet in uittreksel worden vermenigvuldigd.

Bank Sparkasse Gütersloh
Kontonummer 400 53 45
BLZ 478 500 65
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior
Sitz der Gesellschaft Bielefeld
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0
[fax] +49 521 400 82 89 29
[mail] info@ctl-bielefeld.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
ctl-tattoo.net
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL[®]-Nr.

[Material] Becher CamoCup

[Farben] lila

Prüfung	Prüfvorschrift/ Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
Materialanalyse, qualitativ	---	PVC, PVDC, Melamin	LDPE Hochdruckpolyäthylen Schmelzpunkt 100-115 °C

Prüfung	Prüfvorschrift/Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
Formaldehyd qualitativer Nachweis	Tüpfeltest mit Carbazol/Schwefelsäure	---	nicht nachweisbar
GC-Screening BG: 1 mg/kg	GC/MS-Analyse, Lösungsmittelextraktion	kein Nachweis von Phenol und Bisphenol A	Phenol: nicht nachweisbar Bisphenol A: nicht nachweisbar
Phthalate / Weichmacher BG: 0,01 %	Extrakt./GC/MS-Analyse	pro Phthalat ≤ 0,1 % gemäß EU Richtlinie 2005/84 EG	nicht nachweisbar
PAK's (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) BG: 0,5 mg/kg	16 Substanzen gem. EPA Prüf. gemäß ZEK 2008/1	Kontaktzeit > 30 sek Summe ≤ 10 mg/kg Benzoapyren ≤ 1 mg/kg Richtwert	nicht nachweisbar

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh
Kontonummer 400 53 45
BLZ 478 500 65
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
Dr. rer. nat. Gerald Prior
Geschäftsführer
Sitz der Gesellschaft Bielefeld
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0
[fax] +49 521 400 82 89 29
[mail] info@ctl-bielefeld.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
ctl-tattoo.net
ctl-pmu.net



wir helfen, beraten und prüfen

CTL[®]-Nr.

[Material] Becher CamoCup

[Farben] petrol

Prüfung	Prüfvorschrift/ Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
Materialanalyse, qualitativ	---	PVC, PVDC, Melamin	LDPE Hochdruckpolyäthylen Schmelzpunkt 100-115 °C

Prüfung	Prüfvorschrift/Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
Formaldehyd qualitativer Nachweis	Tüpfeltest mit Carbazol/Schwefelsäure	---	nicht nachweisbar
GC-Screening BG: 1 mg/kg	GC/MS-Analyse, Lösungsmittelextraktion	kein Nachweis von Phenol und Bisphenol A	Phenol: nicht nachweisbar Bisphenol A: nicht nachweisbar
Phthalate / Weichmacher BG: 0,01 %	Extrakt./GC/MS-Analyse	pro Phthalat ≤ 0,1 % gemäß EU Richtlinie 2005/84 EG	nicht nachweisbar
PAK's (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) BG: 0,5 mg/kg	16 Substanzen gem. EPA Prüf. gemäß ZEK 2008/1	Kontaktzeit > 30 sek Summe ≤ 10 mg/kg Benzoapyren ≤ 1 mg/kg Richtwert	nicht nachweisbar

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh
Kontonummer 400 53 45
BLZ 478 500 65
SWIFT/BIG WELADED 1 GTL
IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
Dr. rer. nat. Gerald Prior
Geschäftsführer
Sitz der Gesellschaft Bielefeld
Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412
USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0
[fax] +49 521 400 82 89 29
[mail] info@ctl-bielefeld.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
ctl-tattoo.net
ctl-pmu.net

**wir helfen, beraten und prüfen**CTL[®]-Nr.

[Material] Becher CamoCup
 [Farben] schwarz

Prüfung	Prüfvorschrift/ Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
Materialanalyse, qualitativ	---	PVC, PVDC, Melamin	LDPE Hochdruckpolyäthylen Schmelzpunkt 100-115 °C

Prüfung	Prüfvorschrift/Prüfmethode	Anforderung	Prüfergebnis
Formaldehyd qualitativer Nachweis	Tüpfeltest mit Carbazol/Schwefelsäure	---	nicht nachweisbar
GC-Screening BG: 1 mg/kg	GC/MS-Analyse, Lösungsmittlextraktion	kein Nachweis von Phenol und Bisphenol A	Phenol: nicht nachweisbar Bisphenol A: nicht nachweisbar
Phthalate / Weichmacher BG: 0,01 %	Extrakt./GC/MS-Analyse	pro Phthalat ≤ 0,1 % gemäß EU Richtlinie 2005/84 EG	nicht nachweisbar
PAK's (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) BG: 0,5 mg/kg	16 Substanzen gem. EPA Prüf. gemäß ZEK 2008/1	Kontaktzeit > 30 sek Summe ≤ 10 mg/kg Benzoapyren ≤ 1 mg/kg Richtwert	nicht nachweisbar

Mit freundlichen Grüßen

CTL[®] GmbH Bielefeld

i. A. Bettina Kaiser

Legende: BG = Bestimmungsgrenze; MP = Mischprobe, RVS = Reißverschluss

Bank Sparkasse Gütersloh
 Kontonummer 400 53 45
 BLZ 478 500 65
 SWIFT/BIG WELADED 1 GTL
 IBAN DE 87 47850065 000 4005345

Anschrift Krackser Straße 12
 33659 Bielefeld, Germany
 Geschäftsführer Dr. rer. nat. Gerald Prior
 Sitz der Gesellschaft Bielefeld
 Registergericht AG Bielefeld, HRB 35-412
 USt-IdNr. DE 176 26 5000

[fon] +49 521 400 82 89 0
 [fax] +49 521 400 82 89 29
 [mail] info@ctl-bielefeld.de
 [Homepages] ctl-bielefeld.de
 ctl-tattoo.net
 ctl-pmu.net